Xylem Company
8126 Mallory Court ● Chanhassen, MN 55317 ● (952) 368-9040 ● Fax (952) 368-9041

L605 Temper Definitions

(KSI Nominal)

DIA.	Hyten	Ultra Spr	Dbl Spr	Spring	Full Hard	¾ Hard	½ Hard	¼ Hard	Annealed
Up to	--	Dies Hard	>>>>>	3	2	--	1	--	--
.0010	--	--	--	365	325	--	250	--	200
.0020	--	--	--	365	325	--	250	--	200
.0030	--	--	--	365	325	--	250	--	200
.0040	--	--	--	360	325	--	245	--	195
.0050	--	--	--	355	320	--	240	--	190
.0060	--	--	--	350	315	--	235	--	185
.0070	--	--	--	345	310	--	230	--	180
.0080	--	--	--	345	305	--	230	--	180
.0090	--	--	--	345	305	--	230	--	180
.0100	--	--	--	345	305	--	230	--	180
.0110	--	--	--	340	305	--	230	--	180
.0120	--	--	--	340	305	--	230	--	180
.0130	--	--	--	340	305	--	230	--	180
.0140	--	--	--	340	305	--	230	--	180
.0150	--	--	--	340	305	--	230	--	180
.0160	--	--	--	340	305	--	230	--	180
.0170	--	--	--	340	305	--	230	--	180
.0180	--	--	--	340	305	--	230	--	180
.0190	--	--	--	340	305	--	230	--	180
.0200	--	--	--	340	305	--	230	--	180
.0220	--	--	--	--	305	--	230	--	180
.0240	--	--	--	--	305	--	230	--	180
.0260	--	--	--	--	305	--	230	--	180
.0280	--	--	--	--	305	--	230	--	175
.0310	--	--	--	--	305	--	230	--	175
.0340	--	--	--	--	300	--	225	--	170
.0370	--	--	--	--	300	--	225	--	170
.0410	--	--	--	--	295	--	220	--	165
.0450	--	--	--	--	295	--	220	--	165
.0500	--	--	--	--	295	--	220	--	160
.0540	--	--	--	--	290	--	215	--	155
.0580	--	--	--	--	285	--	215	--	150
.0630	--	--	--	--	280	--	205	--	150
.0700	--	--	--	--	275	--	200	--	145
.0750	--	--	--	--	275	--	200	--	145
.0800	--	--	--	--	--	--	195	--	145
.0870	--	--	--	--	--	--	--	--	145
.0950	--	--	--	--	--	--	--	--	145
.1050	--	--	--	--	--	--	--	--	145